

## DENVER REPELE ACQUA

Silicone incolor repelente de água

DENVER REPELE ACQUA é um hidrorrepelente incolor, à base de silano-siloxano (resina mais nobre da família de silicones), que repele a batida de água da chuva.

DENVER REPELE ACQUA é utilizado para proteção de superfícies verticais como fachadas, muros revestidos com argamassa, pedras naturais, tijolos, concretos aparentes e em telhas de fibrocimento.

### VANTAGENS

- Não altera a aparência da superfície;
- Sem solvente e sem cheiro;
- Alto poder de penetração;
- Pronto para uso;
- Secagem rápida;
- Fácil Aplicação;
- Resistente à alcalinidade do substrato.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVER REPELE ACQUA
Especificação básica	Silano-Siloxano
Cor	Branco Leitoso
Massa Específica (NBR 5829) - g/cm <sup>3</sup>	0,99 a 1,10
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) – Seg.	25 a 35
Tempo de Secagem	2 a 3 horas

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas, desmoldantes, contaminantes, poeiras e partículas soltas de qualquer natureza.

Quando necessário, executar a limpeza da área com hidro jateamento ou jateamento abrasivo.

Recomenda-se proteger esquadrias, juntas, vidros, pisos e demais áreas próximas ao local que receberá a aplicação do produto, evitando assim manchamentos.

### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar 1º demão farta, a ponto de escorrer, de cima para baixo, utilizando pincel, trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão. Antes da secagem superficial, aproximadamente 10 minutos, aplique a 2º demão (úmido sobre úmido) nas mesmas condições descritas para a primeira.



### EMBALAGENS

Bombona com 3,6 litros  
Balde com 18 litros

### CONSUMO

ÁREA x CONSUMO  
Litros/m<sup>2</sup>/demão

Tijolo aparente	0,15 a 0,50
Concreto aparente	0,15 a 0,35

Sugerimos a execução de teste prévio para a correta determinação do consumo, em função da porosidade do substrato.

### VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas, sob temperatura de até 25 °C.

### LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água.

### OBSERVAÇÕES

Para substratos com poros de abertura > 3mm é recomendável a execução de estucamento, para a garantia da eficiência do sistema.

#### SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
Vila Maluf, Suzano - SP  
Telefone: (11) 4741-6000

#### FEIRA DE SANTANA



Av. Banco do Nordeste, s/nº  
Cis Tomba, Feira de Santana - BA  
Telefone: (75) 3616-6059

www.denverimper.com.br



## INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER REPELE ACQUA	h (cm)	d/w (cm)	PESO BRUTO	EMPLHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Bombona 3,6L	19,0	18,0	3,7	5	3209.90.19	N.A*
 Balde 18L	34,0	30,3	18,3	4		

\*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

## MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

## FRASES DE SEGURANÇA

H316: Provoca irritação moderada à pele.

P233: Manter o recipiente bem fechado.

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção utilize Pó Químico extintor, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono.

P403 + P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site [www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

Em superfícies pouco porosas ou de cor escura, sugere-se um teste prévio, pois em alguns casos o material não absorvido pode alterar a tonalidade da superfície ou causar manchamento.

O consumo recomendado é orientativo, pois varia em função das características de absorção do substrato, condição climática no período de aplicação e qualidade da mão de obra, devendo, portanto, ser ajustado na obra.

## DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

*Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.*

*A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.*

### SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
 Vila Maluf, Suzano - SP  
 Telefone: (11) 4741-6000

### FEIRA DE SANTANA

Av. Banco do Nordeste, s/nº  
 Cis Tomba, Feira de Santana - BA  
 Telefone: (75) 3616-6059

[www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

