



DENVER POLIASFALTO

Asfalto modificado - alta plasticidad

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

Denver Poliasfalto es un asfalto modificado de alta plasticidad, obtenido del Cemento Asfáltico de Petróleo.

USOS

Denver Poliasfalto es recomendado para colar mantos asfálticos en general, e también para la moldagem "in loco" de la membrana asfáltica para impermeabilização com estructurantes, aplicadas a quente.

VENTAJAS

- ❑ **Sólido a temperatura ambiente, se fluidifica cuando es calentado a temperaturas de 120° a 220° C.**
- ❑ **Óptima aplicabilidad**
- ❑ **Óptima capacidad de adhesión.**
- ❑ **Elevada plasticidad**

NORMALIZACIÓN

- ❑ **Denver Poliasfalto – Tipo II**
Atiende à NBR-9910 – Tipo II

PROPIEDADES TÍPICAS

Las propiedades presentadas a seguir fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Valores de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones.

DENVER POLIASFALTO

Ensayos – NBR 9910	Tipo II
Punto de ablandamiento	75 a 95 °C
Penetración (25 °C), 100g, 5s, 0,1 mm	20 a 35 dmm
Perdida por calentamiento en masa (16 °C, 5 h) %	máx. 1 %
Penetración del residuo después perdida (% da penet. original)	mín. 60%
Solubilidad en tricloro etileno, % em masa	mín. 99%
Punto de fulgor °C	mín. 235°C

METODOLOGIA DE APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

El substrato debe estar regularizado e imprimado con **Denvermanta Primer** y perfectamente seco.

Aplicación

Calentar el **Denver Poliasfalto** en caldera adecuada, con termómetro para control de temperatura.

Ejecutar la aplicación con el auxilio de un desparramador de fibras vegetales, cuando la temperatura esté comprendida entre 180° a 220°C.

OBSERVACIONES

- ❑ El control de la temperatura es muy importante durante la aplicación, pues la viscosidad y por consecuencia, el desparramamiento del producto

influyen en la perfecta coladura de el manto asfáltico.

- ❑ Se debe trabajar con el asfalto caliente no ultrapasando medio metro de distancia del rollo de manto pré-fabricada, evitando asi que el asfalto se enfrie.

CONSUMO

Denver Poliasfalto	2,5 a 3,5 kg/ m ² /capa
---------------------------	------------------------------------

EMBALAJE

Saco conteniendo 20 kg.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en local cubierto, seco, ventilado y en los embalajes intactos.

Vida útil almacenado: 24 meses

LIMPIEZA

La limpieza de equipos y herramientas podrá ser efectuada con tñner o **Denversolvente 400**.

MANOSEO Y SEGURIDAD

- ❑ Mantener el control de la temperatura de aplicación y cuidar para que en ninguna hipótesis, haya llama, fuego o fuentes de ignición próximas de las calderas.
- ❑ No fume durante la aplicación.
- ❑ En caso de incendio jamas tire agua. Utilize extinguidor de CO2 (polvo químico) o simplemente sofoque la abertura de la caldera con una chapa metálica, o controle el fuego tirando arena.
- ❑ Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de o uso de EPI's adecuados, incluyendo anteojos y botas de seguridad, máscaras contra gases, guantes, delantales, mangos y pierneras de raspa de cuero.
- ❑ En caso de quemaduras, no intentar limpiar el local. Procurar socorro médico.
- ❑ **Para mayores informaciones sobre manoseo y seguridad, solicite la FISPQ¹ del producto.**

DESEMPEÑO

DENVER IMPERMEABILIZANTES garantiza la calidad del producto contra defectos de fabricación, pero no asume la responsabilidad sobre el desempeño de la obra, una vez que no posee control directo sobre las condiciones de aplicación. Eventuales devoluciones estarán limitadas al valor del producto.

DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que podrá promover alteraciones en el producto siempre que sea necesario, sin previo aviso.



DENVER POLIASFALTO

Asfalto modificado - alta plasticidad

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

Los productos DENVER IMPERMEABILIZANTES deben ser aplicados por profesionales habilitados y en conformidad con las instrucciones constantes en los manuales de aplicación disponibilizados por la empresa.

En caso de dudas llame a:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)

¹ Ficha de informaciones de seguridad de producto químico

DENVER IMPERMEABILIZANTES
R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br



- ❑ Los nombres de los productos son marcas registradas de Denver Impermeabilizantes Industria y Comercio de Productos para la Construcción Civil Ltda.
- ❑ Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de productos químicos para la construcción. Para mayores informaciones, entrenamiento, literatura o soporte técnico, entrar en contacto.