



DENVERCRIL

Impermeabilizante à base de polímeros acrílicos

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERCRIL é um impermeabilizante flexível, para moldagem no local de membrana acrílica, formulado à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso.

USOS

Denvercriil é indicado para impermeabilização exposta de lajes de cobertura, lajes abobadadas, marquises, sheds, telhados, pré-fabricados, etc.

VANTAGENS

- ❑ **Fácil aplicação.**
- ❑ **Ótima flexibilidade.**
- ❑ **Resistente às intempéries, ozona, raios ultravioleta e névoa salina.**
- ❑ **De coloração branca, reflete os raios solares reduzindo o fluxo térmico que passa através da cobertura melhorando o conforto térmico da edificação.**
- ❑ **Proporciona ótimo acabamento final**

NORMALIZAÇÃO

❑ Denvercriil

Atende à NBR-13321 – Membrana acrílica com armadura para impermeabilização

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Dados de caracterização

Ensaio	Especificação	Norma
Massa específica	1,15 a 1,30 g/cm ³	NBR 5829
Ph	9 a 10	NBR 5805
Viscosidade Stormer	100 a 110 KU	NBR 12105
Secagem entre demãos a 23°C ± 2°C	2 a 4 horas*	

* Variável em função das condições climáticas e de ventilação.

Propriedades Típicas

Ensaio	NBR 13321	Obtido	Norma
Absorção de água	Máx. 15 %	13,5 %	ASTM D 570
Tração na ruptura	Alongamento	Mín. 100%	NBR 7462
	Resistência	1,5 MPa	
Flexibilidade a 5°C após envelhecimento	Sem fissuras	Sem fissuras	NBR 9952
Teste de intemperismo artificial - QUV	300h Sem alterações	2000h Sem alterações	ASTM G154
Resistência a fungos e alcalinidade	Resistente	Resistente	ASTM 3273

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação da Superfície

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, isenta de graxas, óleos, desmoldantes, natas de cimento e partículas soltas de qualquer natureza.

Executar a regularização da área com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acabamento desempenado, com caimento mínimo de 2% em direção aos condutores de água. Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados.

Aplicação

Para atuar como camada primária, recomenda-se iniciar o sistema impermeabilizante aplicando sobre a superfície úmida 2 demãos de **Denvercriil 100**, em sentidos cruzados, aguardando a secagem. Este procedimento visa a otimização de aderência e consumo.

Aplicar **Denvercriil** com rolo de lã de carneiro, trincha brocha, vassoura de pêlo macio ou pistola, em demãos cruzadas, colocando uma tela industrial de poliéster como reforço após a 1ª demão, sobrepondo 5 cm nas emendas, até atingir o consumo recomendado. Aguardar o intervalo de secagem de 2 a 4 horas entre as demãos, dependendo da temperatura ambiente.

OBSERVAÇÕES

- ❑ Em superfícies muito lisas e no caso da não utilização da camada primária recomendada, a 1ª demão do **Denvercriil** deve ser diluída com 10 a 30% de água.
- ❑ O sistema **Denvercriil** não deve receber proteção mecânica.

CONSUMO

Denvercriil	3,0 a 3,5 kg/m ² com 1 tela de poliéster
--------------------	---

EMBALAGENS

Galão com 3,6 kg
Balde com 18 kg
Tambor com 200 kg

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.
Vida útil no armazenamento: 24 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água, enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem, efetuar a limpeza com tiner.



DENVERCRIL

Impermeabilizante à base de polímeros acrílicos

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ O **Denvercril** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, remover o produto com tñner, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.