



DENVERFIX PVA 1512

Cola base PVA para argamassas



DENVERFIX PVA 1512 é um adesivo líquido, branco e viscoso, à base de resinas polivinílicas dispersas em meio aquoso compatível com o cimento e cal.

USOS

Especialmente recomendado como adesivo em diversas aplicações na construção civil, como:

- Camada de aderência entre concreto/concreto, argamassa/concreto e argamassa/argamassa.
- Aditivo promotor de aderência em revestimentos, argamassas de nivelamento e regularização, reparos, estucamentos, etc.
- Chapisco aditivado convencional e rolado.
- Cola para argamassa.
- Camada de adesão para gesso

VANTAGENS

- Fácil aplicação.**
- Melhora da trabalhabilidade das argamassas**
- Minimiza a retração**
- Alto poder de aderência.**

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denverfix PVA 1512

Ensaio	Especificação
Massa específica	1,01 a 1,06 g/cm ³
Viscosidade Brookfield RVT (Fuso 5/20 rpm, 25°C, cP)	8000 - 10000
pH (25°C)	4 a 5
Cor/ aspecto do filme	transparente/ flexível

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparo da superfície

A superfície deverá estar curada, limpa e isenta de óleos, graxas ou impregnantes de qualquer natureza. A superfície de contato para receber argamassas aditivadas, camadas de aderência ou chapisco devem estar levemente umedecidas.

Aplicação

Ponte de aderência

Efetuar uma mistura de 1 parte de Denverfix PVA 1512 para 5 partes de água.

Aplicar esta mistura sobre a superfície previamente umedecida e imediatamente após, lançar a argamassa ou concreto sobre o substrato onde se deseja incrementar a aderência.

A ponte de aderência também poderá ser feita com o traço de cimento e areia fina peneirada 1:1 amassada

com a mistura de 1 parte de Denverfix PVA 1512 para 5 partes de água. Efetuar a mistura de forma a obter-se consistência para aplicação com trincha.

Aditivo promotor de aderência

Incorporar o Denverfix PVA 1512 à água de amassamento de argamassas de revestimento, rebocos, nivelamento de pisos, etc. na proporção de 5 a 7 litros, por saco de cimento utilizado no traço.

Chapisco

Efetuar a mistura de 1 parte de Denverfix PVA 1512 para 5 partes de água, para chapiscos em substratos lisos como concreto.

Para substratos rugosos, como tijolos, a mistura poderá ser de até 1: 10.

OBSERVAÇÕES:

- Homogeneizar o Denverfix PVA 1512 antes do preparo da mistura com a água.
- Os traços indicados são orientativos, podendo ser otimizados para trabalhos de baixa responsabilidade.

CONSUMO

Camada de aderência	100 a 150g/m ²
Aditivo	150 a 200 g/m ² /cm
Chapisco convencional	200 a 300 g/m ²
Chapisco rolado	100 a 200g/m ² /demão

EMBALAGEM

Barricas de 50 kg

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas.

Vida útil no armazenamento: 6 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água antes da secagem do produto. Após a secagem, a remoção só é possível de forma mecânica.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- O **Denverfix PVA 1512** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.



DENVERFIX PVA 1512

Cola base PVA para argamassas

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

- ❑ Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.
- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto.**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500

CEP 08685-000 Suzano SP

Tel.: (11) 4741-6000

Fax: (11) 4741-6056

www.denverimper.com.br

tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.