



DENVERTINTA EPÓXI S

Tinta decorativa e de proteção à base de resina epóxi

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

DENVERTINTA EPÓXI S é uma tinta de acabamento e proteção, à base de resina epóxi, bicomponente, dispersa em solvente.

USOS

Indicada para ser aplicada sobre áreas internas de indústrias e residências, como sistema protetor e de acabamento para paredes, tetos, estruturas de concreto (vigas, pilares, fundos de lajes), pisos de concreto, forros, portões, estruturas metálicas, etc.

VANTAGENS

- ❑ Ótima capacidade de aderência
- ❑ Excelente proteção para o concreto e metais
- ❑ Evita a impregnação das áreas por óleos, graxas e produtos químicos básicos.
- ❑ Boa resistência à abrasão.
- ❑ Pode ser utilizada em combinação com tintas poliuretânicas para utilização em áreas externas, como por exemplo: Denvertinta Epóxi S + Denvertinta PU.

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

Denvertinta Epóxi S

Ensaio	Especificação	Norma
Massa específica	1,10 a 1,30 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidade Stormer	58 a 62 KU	NBR 12105
Teor de sólidos	50% - 60%	NBR 7340
Secagem ao toque a 25°C	25 a 35 minutos	
Tempo máximo de uso da mistura a 25°C	8 horas	
Tempo de secagem entre demãos	6 a 8 horas	
Tempo de cura total	mín. 14 dias	

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

As superfícies devem estar limpas, desempenadas e não queimadas, isentas de umidade, óleos, graxas e partículas soltas.

Preparação da mistura

Misturar e homogeneizar os 2 componentes (A+B) manualmente, com o auxílio de uma haste metálica ou de madeira, por aproximadamente 5 minutos.

Aguardar 15 minutos e adicionar **Denversolvente 200** até no máximo 10% para a aplicação da primeira demão com pincel ou rolo, e no máximo 20% para aplicação com pistola.

Aplicação

Aplicar duas ou mais demãos com rolo de lã de carneiro para pintura epóxi, trincha ou pistola, aguardando a secagem entre as demãos.

OBSERVAÇÕES

- ❑ Não deve ser aplicado com temperatura inferior a 10° C.
- ❑ A **Denvertinta Epóxi S** é uma tinta de proteção e acabamento, não sendo indicada para combater umidade proveniente do solo ou como impermeabilizante para lajes com problemas de infiltração de água. Nestas situações, deve ser executada uma impermeabilização adequada a cada caso, antes da aplicação da **Denvertinta Epóxi S**.

CONSUMO

Área	1ª demão dil. 10% (kg/m ²)	2ª demão (kg/m ²)
Ardósia	0,10 a 0,15	0,10 a 0,15
Concreto	0,15 a 0,20	0,15 a 0,20
Tijolo	0,20 a 0,25	0,20 a 0,25

Nota: Consumo variável em função da absorção.

EMBALAGENS

Conjuntos com 3,6 kg (A+B)

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e ventilado, nas embalagens intactas em temperaturas de 25° C.
Vida útil no armazenamento: 12 meses

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deve ser feita com **Denversolvente 200**.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- ❑ A **Denvertinta Epóxi S** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.
- ❑ Quando houver contato com a pele, remover o produto com pano embebido com óleo vegetal, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.
- ❑ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.



DENVERTINTA EPÓXI S

Tinta decorativa e de proteção à base de resina epóxi

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

- ❑ Não reutilizar as embalagens.
- ❑ Não fumar e manter o produto longe de fontes de ignição.
- ❑ Por se tratar de um produto à base de solvente, não é aconselhável sua utilização em local fechado. Caso esta situação venha a ocorrer, recomenda-se a utilização de ventilação forçada durante a aplicação.
- ❑ Quando houver derramamento, vazamento do líquido ou gases, evacuar o local, afastar as fontes de ignição e controlar o vazamento com areia
- ❑ A **Denvertinta Epóxi S** é inflamável. No caso de incêndio, use água ou espuma. Não use água sob pressão.
- ❑ **Para maiores informações sobre manuseio e segurança, solicite a FISPQ¹ do produto**

DESEMPENHO

A DENVER IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A DENVER IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Em caso de dúvida ligue para:
S.A.C – (11) 4741-6000 (São Paulo)
0800 -770 1604 (Demais Locais)

¹ Ficha de informações de segurança de produto químico.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

R. Ver. João Batista Fitipaldi, 500
CEP 08685-000 Suzano SP
Tel.: (11) 4741-6000
Fax: (11) 4741-6056
www.denverimper.com.br
tecnico@denverimper.com.br

- ❑ Os nomes dos produtos são marcas registradas da Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda.
- ❑ A Denver Impermeabilizantes fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para maiores informações, treinamento, literatura ou suporte técnico, queira entrar em contato.