

DENVER ANTI-MOFO

Reparo e proteção



Rev. 00 | Ref. Jul.25

DENVER ANTI-MOFO

Argamassa para tratamento de mofo em paredes e rodapés

DENVER ANTI-MOFO é uma argamassa impermeabilizante monocomponente, à base de cimento com polímeros e aditivos anti-mofo, indicada para bloquear a passagem de umidade e prevenir a formação de mofo e bolor em ambientes internos e externos. Pode ser aplicada como base para pintura, oferecendo proteção duradoura e acabamento uniforme.

DENVER ANTI-MOFO é indicado para: tratar umidade aparente em rodapés, paredes, fachadas, muros e tetos; recuperar superfícies afetadas pela umidade; proteger áreas úmidas ou molháveis com risco de formação de mofo.

VANTAGENS

- Previne a umidade que favorece fungos, mofo e bolor nas paredes;
- Pode ser aplicado direto na parede, sem quebra e sem sujeira;
- Ótima aderência e acabamento uniforme, sem bolhas;
- Pode ser pintado depois de seco;
- Aplicação simples com rolo ou desempenadeira;
- Mistura prática com água, sem complicação;
- Ideal para rodapés, paredes e tetos com umidade aparente;
- Fácil lixamento para uma parede nivelada;
- Proteção contra fungos e bactérias mesmo após a pintura.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVER ANTI-MOFO
Composição básica	Polímeros, aditivos, Agregados e cimentos
Aspecto / Cor	Pó branco
Tempo de uso da mistura	30 a 40 minutos
Intervalo entre demãos mínimo - horas	Aproximadamente 2
Tempo para liberação da área - dias	3
Tempo para lixamento - horas	Aproximadamente 2 a 4**
Tempo para pintura mínima - horas	24
Aderência aos 7 dias - MPa	0,45

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

**Recomenda-se não ultrapassar o período de 24 horas após aplicação para o lixamento, pois aumenta a dificuldade do lixamento posterior a este período.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, a superfície deve estar firme, limpa, sem partículas soltas, poeira, nata de cimento, óleo ou desmoldantes. Para garantir a aderência, lave a parede com escova de aço e água.

Se houver mofo, remova utilizando um pano umedecido em uma mistura de 2 partes de água para 1 de água sanitária, depois enxágue bem com água limpa.

EMBALAGEM

Balde com 12 kg
(Contendo 3 sacos com 4kg)
Galão com 4 kg
(Contendo 1 saco com 4kg)

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO Kg/m²

Tratamento de umidade e mofo	Mín. 1,5*
Tratamento de paredes internas e externas	
Recomposição de superfícies degradadas	
Áreas úmidas ou molháveis	

* O consumo pode aumentar para 2,5 kg/m² quando aplicado com desempenadeira.

ESPESSURA

CONSUMO x ESPESSURA

Consumo (kg/m ²)	Espessura (mm)
1,50	0,97
2,50	1,60

RENDIMENTO

ÁREA x RENDIMENTO m²

Balde com 12 kg

Aplicação com rolo	Até 10,5
Aplicação com desempenadeira	Até 6,0

Galão com 4 kg

Aplicação com rolo	Até 3,5
Aplicação com desempenadeira	Até 2,0

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.



DENVER ANTI-MOFO

Reparo e proteção



Rev. 00 | Ref. Jul.25

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Adicione a água limpa diretamente na embalagem do produto seguindo as seguintes proporções da tabela:

VOLUME DE ÁGUA PARA MISTURA		
APLICADO COM:	EMBALAGEM	ÁGUA (LITROS)
Rolo	12 Kg	3,50 a 4,00
	04 Kg	1,20 a 1,40
Desempenadeira	12 Kg	3,00 a 3,20
	04 Kg	1,05 a 1,10

Misture o DENVER ANTI-MOFO aos poucos na água por 3 a 5 minutos, utilizando colher de pedreiro, espátula ou uma furadeira de baixa rotação (450/500 rpm) com haste metálica até atingir a consistência de uma pasta lisa, homogênea e sem formação de grumos.

Aplique o produto sobre a parede previamente umedecida, usando rolo de lã de carneiro ou desempenadeira metálica lisa.

Se necessário, aplique uma segunda demão e lixe após 2 a 4 horas para nivelar, não ultrapassando 24 horas.

Para um acabamento liso, utilize a desempenadeira umedecida após a aplicação.

Durante o uso, homogeneizar a mistura a cada 10 a 20 minutos.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER ANTI-MOFO	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Balde 12kg	29,1	24,5	12,8	3	3214.90.00	N.A*
 Galão 4kg	19,5	18,0	4,20	3	3214.90.00	N.A*

**Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água, enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem, efetuar a limpeza mecanicamente.

OBSERVAÇÕES

Em áreas sujeitas à presença de lençol freático ou infiltração sob pressão, é necessário realizar um tratamento prévio para vedar os pontos de entrada da água, garantindo estanqueidade antes da aplicação do produto.

Para um acabamento fino, pode-se aplicar massa corrida sobre o DENVER ANTI-MOFO após tempo de liberação da área.



DENVER ANTI-MOFO

Reparo e proteção



Rev. 00 | Ref. Jul.25

- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

H315: Provoca irritação à pele.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P264: Lave cuidadosamente após o manuseio.

P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P271: Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) disponível no site www.soprema.com.br.

DESEMPENHO SOPREMA

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

*A **Soprema** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.*

